

スーパー20F

JIS A 6204 流動化剤 標準形（I 種）

はじめに

スーパー20F は、JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）に適合するナフタリン系の流動化剤 標準形 I 種です。

スーパー20F は、ベースコンクリートに所要量添加することにより、ベースコンクリートの空気量，凝結時間，強度発現，長さ変化や対凍結融解抵抗性などの基本的な性状を損なうことなく，スランプを増大させることができます。従って，硬練りコンクリートの性能を保持したまま，軟練りコンクリートの流動性が得られるため，作業性や施工性の改善に寄与します。

主成分・物性	
主成分	アルキルアリルスルホン酸高縮合物
外 観	暗褐色液体
密度 (g/cm ³)	1.17-1.23
全アルカリ量 (%)	2.9
塩化物イオン量 (%)	0.03

※ 全アルカリ量および塩化物イオン量は測定値例です。



スーパー20F 使用による
流動化コンクリート

使用方法

- スーパー20F は、原液で使用してください。
- 使用量は、ベースコンクリートのスランプおよび流動化量に応じて決定します。
- スーパー20F の使用量の目安は、スランプ 1 cm 増大に対して、ベースコンクリートの単位セメント量（結合材量）の 0.04～0.07%（質量比）です。なお、使用材料，配（調）合，環境温度やミキサの種類によりスーパー20F の使用量が増減する場合がありますので，目標のコンクリートが得られるように，あらかじめ試し練りによって定めてください。
- 現場にてコンクリート打設直前に添加後，60 秒～90 秒高速かくはんを行い，均一に流動化して下さい。また，現場の諸事情などで高速かくはんが難しい場合には，中速回転で 120～180 秒のかくはんを行ってください。

JIS A 6204 による試験結果例

項 目		JIS A 6204 流動化剤 標準形 試験結果		
		規格値	試験値	評価
ブリーディング量の差 (cm ³ /cm ²)		0.1 以下	0.03	適合
凝結時間の差 (分)	始 発	-60～+90	+20	適合
	終 結	-60～+90	+25	適合
圧縮強度比 (%)	材齢 7 日	90 以上	100	適合
	材齢 28 日	90 以上	100	適合
長さ変化比 (%)		120 以下	101	適合
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)		60 以上	93	適合
				適合
経時変化量	スランプ (cm)	4.0 以下	2.0	適合
	空気量 (%)	±1.0 以内	0.4	適合

使用材料：セメント；普通ポルトランドセメント 3 種等量，細骨材；陸砂，粗骨材；碎石 2005，スーパー20F 使用量：C×0.45%

使用上の注意事項

- 雨水や異物が入らないように、また、凍結しないように保管してください。もし、凍結した場合には、徐々に温め、融解・攪拌後ご使用ください。
- 取扱いに際しては、ゴム手袋や保護メガネなどの保護具を着用してください。
- 皮膚に付いた場合には、速やかに上水道水で十分洗い流してください。眼に入った場合は、眼をこすらず直ぐに上水道水で十分洗眼した後、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合は直ぐに吐かせ、多量の飲料水を飲ませた後、さらに吐かせ、医師の診断を受けてください。
- 廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
- 詳細な情報が必要な場合は、弊社の製品の安全データシートをご参照ください。

gcpat.jp | For technical information: asia.enq@gcpat.com

GCP ケミカルズ株式会社

〒243-0807 神奈川県厚木市金田 100 番地 Tel : 046 (225) 8877 Fax : 046 (221) 7214

弊社は、本情報がお役に立つことを願っております。本書に記載されている情報は正當および正確とみなされるデータおよび情報に基づいており、使用者の考察、調査、および検証に役立てていただくために提供するもので、弊社は結果が得られることを保証するものではありません。弊社が提供するすべての商品に適用される販売条件と合わせてすべての記載事項、推奨、または提案事項をよくお読みください。記載事項、推奨、または提案事項はいかなる特許、著作権、またはその他の第三者の権利を侵害するような使用を意図するものではありません。

© Copyright 2023 GCP Applied Technologies, Inc.

この文書は、下記の最終更新日現在のものであり、日本でのみ有効です。使用時に最新の製品情報を提供するには、以下の URL で現在入手可能な情報を常に参照することが重要です。Contractor Manuals、Technical Bulletins、Detail Drawings、詳細勧告などの追加資料や関連資料は、gcpat.jp でも入手できます。他のウェブサイトにある情報は、最新のものではなく、あなたの所在地の条件に該当しない可能性があり、その内容に関する一切の責任を負いません。競合が発生した場合、または詳細情報が必要な場合は、GCP カスタマーサービスにお問い合わせください。

Last Updated: 2023-12-04

gcpat.jp/solutions/products/ darlex-super-20f