

AE 減水剤 高機能タイプ ダラセム M-F シリーズ

JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）適合品

はじめに

近年のコンクリートの技術革新には目覚ましいものがあり、それに伴ってコンクリートに要求される性能や品質はますます多様化・高度化しています。

ダラセム M-F シリーズは、これからの時代を担う機能性に富む AE 減水剤です。

ダラセム M-F シリーズは、リグニンスルホン酸塩と特殊界面活性剤の複合作用により、一般から高強度コンクリートまで良好な作業性を有するコンクリートを作ることができます。

ダラセム M-F シリーズの特長

- 優れたセメント分散性により、単位水量を大幅に減ずることができます。
- 流動保持性に優れた機能を有し、安定した施工性が得られます。
- 材料分離を抑制し、ブリーディング及びコンクリートの沈下が減少します。
- 材料や温度による品質変動が小さく、取り扱いが容易です。
- 耐久性に優れたコンクリートの製造が可能です。

主成分・物性

	ダラセム M-F	ダラセム MR-F
区分	AE 減水剤 標準形 I 種	AE 減水剤 遅延形 I 種
主成分	リグニンスルホン酸塩 と特殊界面活性剤	リグニンスルホン酸塩 と特殊界面活性剤
外観	暗褐色液状	暗褐色液状
密度 (g/cm ³)	1.100 - 1.140	1.110 - 1.150

ダラセム M-F シリーズには塩化物イオンは含まれていません。

使用方法

- ダラセム M-F シリーズの標準使用量は、結合材に対して 1.0% ですが、目標の性能が得られるように 0.5~2.0%（質量）の範囲でご使用ください。本製品の性能は、使用材料や使用条件などにより異なる場合がありますので、目標とするコンクリートが得られる 使用量を試し練りによって決定してください。また、所定の空気量が得られない場合は、弊社の空気量調整剤を用いて調整してください。
- ダラセム M-F シリーズは、単位水量の一部として練混ぜ水に混合してご使用ください。

試験結果

使用上の注意事項

- 雨水や異物が入らないように、また、凍結しないように保管してください。もし、凍結した場合には、徐々に温め、融解・攪拌後ご使用ください。
- 取扱いに際しては、ゴム手袋や保護メガネなどの保護具を着用してください。
- 皮膚に付いた場合には、速やかに上水道水で十分洗い流してください。眼に入った場合は、眼をこすらず直ぐに上水道水で十分洗眼した後、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合は直ぐに吐かせ、多量の飲料水を飲ませた後、さらに吐かせ、医師の診断を受けてください。
- 廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
- 詳細な情報が必要な場合は、弊社の製品の安全データシートをご参照ください。

荷姿

18 kg 内面塗装缶／210 kg ドラム缶／1050 kg タンク／バルク。

JIS A 6204 による試験結果例

ダラセム M-F 及びダラセム MR-F は、JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）に適合します。

使用材料

- セメント：普通ポルトランドセメント 3 種等量混合
- 細骨材：陸砂
- 粗骨材：碎石 2005
- 混和剤使用量：C×1.0%

項目	AE 減水剤 標準形 規定値	ダラセム M-F
減水率 (%)	10 以上	15
ブリーディング量の比 (%)	70 以下	55
凝結時間の差 (分)	始発	+ 50
	終結	+ 45
圧縮強度比 (%)	材齢 7 日	133
	材齢 28 日	120
長さ変化比 (%)	120 以下	99
凍結融解に対する抵抗性 相対動弾性係数 (%)	60 以上	92

項目	AE 減水剤 遅延形 規定値	ダラセム MR-F
減水率 (%)	10 以上	15
ブリーディング量の比 (%)	70 以下	55
凝結時間の差 (分)	始発	+ 115
	終結	+ 105
圧縮強度比 (%)	材齢 7 日	131
	材齢 28 日	120
長さ変化比 (%)	120 以下	100
凍結融解に対する抵抗性 相対動弾性係数 (%)	60 以上	93

gcpat.jp | 日本の顧客サービス : 81 3 5226 0231

GCPケミカルズ株式会社

東京事務所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1丁目8番10号 クリエイトビル6階 Tel: 03 (5226) 0231 Fax: 03 (3239) 2251 技術部 〒243-0807 神奈川県厚木市金田100番地 Tel: 046 (225) 8877 Fax: 046 (221) 7214

弊社は、本情報がお役に立つことを願っております。本書に記載されている情報は正当および正確とみなされるデータおよび情報に基づいており、使用者の考察、調査、および検証に役立てていただくために提供するもので、弊社は結果が得られることを保証するものではありません。弊社が提供するすべての商品に適用される販売条件と合わせてすべての記載事項、推奨、または提案事項をよくお読みください。記載事項、推奨、または提案事項はいかなる特許、著作権、またはその他の第三者の権利を侵害するような使用を意図するものではありません。

GCP Applied Technologies Inc., 米国 02140 マサチューセッツ州ケンブリッジ ホワイトモア通り 62

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies, Inc. All rights reserved. | Printed in Japan | 03/16 | 250-Daracem-7

この文書は、下記の最終更新日現在のものであり、日本でのみ有効です。使用時に最新の製品情報を提供するには、以下のURLで現在入手可能な情報を常に参照することが重要です。Contractor Manuals、Technical Bulletins、Detail Drawings、詳細勧告などの追加資料や関連資料は、www.gcpat.jpでも入手できます。他のウェブサイトにある情報は、最新のものではなく、あなたの所在地の条件に該当しない可能性があり、その内容に関する一切の責任を負いません。競合が発生した場合、または詳細情報が必要な場合は、GCPカスタマーサービスにお問い合わせください。

Last Updated: 2022-11-18

gcpat.jp/solutions/products/ae-water-reducer-high-performance-type-daracem-m-f-series